

### Informations générales

Enduit Garnissant  
Rendu Blanc, mat, lisse  
Sans odeur

#### Avantages

- Fort pouvoir garnissant
- Facile à lisser
- Idéal sur béton ou en rénovation



### Supports admis

- Débullage des prédalles, des bétons banchés
- Ratissage des bétons cellulaires, des toiles de verre
- Rénovation des anciennes gouttelettes etc.

### Mise en œuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

**Mode opératoire :** par temps froid, malaxer rapidement le produit pour faciliter l'aspiration. Nous conseillons de retirer les filtres de la pompe, de pulvériser à environ 60 cm du support. Après pulvérisation, lisser soigneusement à l'aide d'une lame de 60 cm par exemple. Généralement, 2 passes lissées suffisent.

**Outils :** Pompe Airless (Buse 535 ), machine type JetPro 80 (635 et 651)

**Nettoyage des outils :** À l'eau.

**Rendement :** 1 à 2 kg / m<sup>2</sup> et par couche selon support

**Séchage :** De 6 à 12 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

**Recouvrement :** Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Renseignements techniques

**Épaisseur du film :** 0 à 5 mm.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0

**Conditionnement :** Sacs ou Seaux de 25 kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

**Réglementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

#### Composition

Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates
Liants:	Dispersant Acrylique
Densité:	1,86
Extrait sec:	75%
Teneur en COV	- de 1 g/l