

Informations générales

Enduit allégé prêt à l'emploi nouvelle génération

Multi-fonctions : collage des bandes à joint et ratissage des surfaces.

Multi-outils : outils manuels, Airless, Bazooka, Banjo.

Prêt à l'emploi.

Points forts

- Multi-fonctions : collage et ratissage.
- Multi-outils : Airless, Bazooka, Banjo et utilisation manuelle.
- Séchage rapide.
- Très peu de retrait.



Supports admis

En intérieur sur: joints, plaques de plâtre, pré-dalles. Les supports doivent être secs, sains et contenir moins de 16% d'humidité. **Expert Joint peut être appliqué directement sur support peint.**

Mode d'emploi

Preparation des supports: selon DTU 59.1.

Utilisation:

Bazooka: remplir le réservoir avec la pompe adaptée.

Airless: Buses conseillées 527 à 531, puissance 100 Bars environ. La pompe airless doit être équipée d'une bille inox. À l'intérieur des épaulements des plaques, pulvériser horizontalement en se tenant à 20-30 cm du support.. Coller et serrer la bande sur l'enduit à l'aide d'un couteau. NB : attention de ne pas serrer trop fort la bande afin d'éviter un éventuel risque de bullage.

Après séchage, pulvériser une deuxième passe (garnissage), lissée avec soin à l'aide d'un plateau à bandes. Pour le lissage et le ratissage : pulvériser avec une buse de 627 puis lisser au couteau.

Les trois étapes (collage, garnissage, révision) doivent être distinctes et respectées selon le DTU 25-41.

Dilution: Au Bazzoka : nous recommandons de diluer ½ litre d'eau par seau de 25 kg.

Au Banjo : ajouter 1,5 litre d'eau par seau de 25 kg.

Nettoyage des outils: à l'eau.

Consommation: traitement des bandes = 0,7 litre/mètre linéaire ou 0.300 litre/m². Ratissage : 1,5 à 3 litre / m².

Séchage: de 4 à 24h selon la température, l'humidité et la ventilation de la pièce.

Recouvrement: tout type de peinture.

Informations techniques

Epaisseur du film: 0 à 5 mm.

Classement au feu: A2 -S1 , d0

Conditionnement: seaux et sacs de 15,5 litres.

Stockage: 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur: EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures. Norme NF-DTU-25,41.



Composants	
Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates, argiles
Liants:	Dispersant Acrylique
Densité:	1,45
Extrait sec:	72,00%
Teneur en COV	- de 1 g/l