

Informations générales

Impression Universelle
Intérieur – Extérieur.

Avantages

- Imprime Tous Supports Absorbants ou Poreux
- Nourrit et Renforce les Supports
- Très Garnissant
- Très Opacifiant



Supports admis

Extérieur : Toutes Boiseries et Menuiseries.
Intérieur : Tous supports Absorbants.
Les supports doivent être secs, propres et sains.

Mise en œuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

Outils : Brosse, rouleau sans dilution.

Airless : diluer de 3 à 5 %.

Pistolet : diluer à 5%.

Rendement : De 9 à 11 m² au litre.

Séchage : Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux Plastiques de 2.5L et 10 L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Composition

Point Eclair:	39°C
Liants:	Résine glycérophtalique
Densité:	1,51
Extrait sec:	74,00%
Teneur en COV	- de 345 g/l