

Informations générales

Enduit de projection garnissant
Ratissage – Lissage
Blanc, Lissé fin
Sans Odeur

Avantages

- Permet une finition directe en peinture
- Très bel aspect lisse



Supports admis

En intérieur : Béton banché, plaque de plâtre, béton cellulaire, carreaux de brique...
Les supports doivent être propres secs et sains - de 6 à 16 % d'humidité.

Mise en œuvre

Préparation des supports : selon les règles du DTU 59.1. Les supports bois devront être imprimés avec une impression solvant.

Mode opératoire : Liss-net se projette et se lisse aisément en une ou deux passes suivant l'état du support et la finition désirée, après vérification de sa bonne cohésion.

Outils : Avec tout type de machines à produits pâteux.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : 1 à 2 kg / m² par couche selon support.

Séchage : De 5 à 12 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

Renseignements techniques

Classement au feu : A2 -S1 , d0

Conditionnement : Sacs ou Seaux de 25 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Composition

Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates
Liants:	Dispersant Acrylique
Densité:	1,8
Extrait sec:	71%
Teneur en COV	- de 1 g/l