

Définition

Peinture acrylique satinée de qualité supérieure.
Usage intérieur.

Avantages

Haut Pouvoir Couvrant
Lavable
Grande blancheur



Supports admis

Tous supports imprimés, en intérieur, murs et plafonds : plâtre, bois, anciennes peintures et enduits.

Mise en œuvre

Préparation des supports : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Sur fonds poreux et anciennes peintures adhérentes : Poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec l'impression Multiprim ou la sous-couche Multicryl.

Sur fonds poreux ou poudreux : Imprimer avec une impression universelle ou le fixateur de fond Fond'Fix.

Outils : brosse, rouleau et airless (Buse 517).

Rouleau recommandé : Microfibre Tissé Haute Densité Fibre Rase 6mm ou Antigoutte Polyester Tissé 9mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 9 à 11 m² au litre.

Séchage (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux plastiques de 4, 10 et 15,2 litres

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Brillant spéculaire : 42% sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : norme NF EN 13300 : classe 2

Extrait sec (en poids) : 56%

Masse volumique : 1,4 (norme EUR PL 004).

Données réglementaires, environnementales et sanitaires

Réglementation en vigueur :	Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.
Sécurité :	Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.
Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :	
Label environnemental :	
FDS	Consultable sur : www.sofec.net