

Informations générales

Peinture à base de résine Pliolite® en phase solvant spécialement formulée pour le ravalement des façades. ASPECT MAT.

Avantages

- Excellente Résistance aux Intempéries et au Vieillessement
- Bonne adhérence sur fonds anciens
- Insaponifiable
- Imperméable aux eaux de ruissellement
- Microporeux



Supports admis

Extérieur : Toutes Surfaces Verticales.

Façades en Atmosphère Rurale, Urbaine, Industrielle et Maritime.

Les supports doivent être secs, propres et sains.

Mise en œuvre

Préparation des supports : selon les règles du DTU.

- Gratter et brosser les parties non adhérentes ;
- Nettoyage à l'eau sous pression ;
- Appliquer éventuellement un traitement fongicide préventif ou curatif ;
- Protéger les parties métalliques avec un primaire adéquate.

Application : Bien mélanger avant utilisation.

- 2 couches sur fond cohérents
- 1 couche diluée à 5 %, puis 2 couches sur fonds douteux ou instables.
- Dilution White Spirit : 0 à 5 % en utilisation Brosse Rouleau, 5 % en Airless

Rendement : De 6 à 8 m² au litre.

Séchage : Hors poussières : 1 h - Sec : 4 h - Recouvrable : 24 h.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux Plastiques de 2.5L et 10 L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : Norme NF T 36-005 - Famille I; Norme NFP 84-403 - Classe D2 ; Norme NF EN 1062-1- G3E3S1V2W1A0C0.



Composition

Point Eclair:	39°C
Liants:	Résine Pliolite® - Marque déposée Omnova Solution
Densité:	1,62
Extrait sec:	76,00%
Teneur en COV	- de 430 g/l
Brillant Spéculaire	40 à 50 sous 60°