

Informations générales

Enduit de rebouchage et de lissage extrêmement allégé. Idéal pour rebouchage. Trous et fissures sans retrait. Séchage et mise en peinture rapide.

Avantages

- Extrêmement allégé
- Rebouchage et lissage sans retrait
- Application tous supports intérieur

Supports admis

- Murs et plafonds en intérieur.
- Plâtre, plaque de plâtre, maçonnerie, béton, etc... Porte et fenêtre en Bois
- Les supports doivent être secs, propres et sains.

Mise en œuvre

Préparation des supports : Selon les règles du DTU.

Mode opératoire : Trous et fissures doivent être ouverts au préalable et exempts de poussière et d'humidité.

Outils : l'application de l'Enduit XLIGHT se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : Environ 400 grs / m² et par mm.

Séchage : De 6 à 12 h selon température, hygrométrie, aération de la pièce et épaisseur déposée.

Recouvrement : La mise en peinture en phase aqueuse est possible après au minimum 2 heures de séchage. Il est conseillé de pochonner les trous et fissures avant une finition du panneau au rouleau. Pour une finition glycéro, il faut attendre au moins 24 heures.

Renseignements techniques

Conditionnement : Pots de 1 litre ou seaux de 5 litres.

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Classification AFNOR : NFT 36-005 Famille IV – Classe 4c:

Composition : résine en émulsion / charges allégées / Adjuvants.



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).