

**MULTI-  
FONCTION**

# COLLÉRATISS



## Informations générales

- Enduit Multifonctions : collage des bandes à joint et ratissage des surfaces.
- Enduit Multi-outils : outils manuels, Airless, bazoooka, Banjo.

### LES + PRODUITS :

- Multifonctions
- Multi-outils
- Facile à lisser

### Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente etc.

### Mise en oeuvre :

**Préparation des supports :** les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Mode opératoire :** les trois étapes (collage, garnissage, révision) doivent être distinctes et respectées selon le DTU 25-41

**Bazoooka :** remplir le réservoir avec la pompe adaptée puis appliquer selon le protocole standard.

**Airless :** pulvériser horizontalement en se tenant à 20-30 cm du support. Buses conseillées 527 à 531, puissance 100 Bars environ. La pompe Airless doit être équipée de billes inox. Après une première pulvérisation verticale à l'intérieur des épaulements des plaques, coller et serrer la bande sur l'enduit à l'aide d'un couteau. NB : attention de ne pas serrer trop fort la bande afin d'éviter un éventuel risque de bullage. Après séchage, recouvrir l'ensemble d'une deuxième passe (garnissage), lissée avec soin à l'aide d'un plâtoir à bandes.

**Lissage et ratissage :** pulvériser avec une buse de 627 puis lisser au couteau.

**Dilution :** au Bazoooka. (Nous recommandons de diluer 1/2 litre d'eau par seau de 25 kg).

**Au Banjo :** ajouter 1,5 litre d'eau par seau de 25 kg.

**Nettoyage des outils à l'eau.**

**Consommation :** traitement des bandes en 3 passes = 1,2 kg/mètre linéaire ou 0,5kg/m<sup>2</sup> de plaques.

**Ratissage :** 1 à 3 kg/m<sup>2</sup>.

**Rendement :** de 9 à 10m<sup>2</sup> au litre en première couche et de 11 à 12m<sup>2</sup> au litre en deuxième couche.

**Séchage :** (à 23°C - 50 HR) : sec 2h. Recouvrable : 6h.

**Précaution d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

### Renseignements techniques :

**Conditionnement :** seaux de 25kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Extrait sec (en poids) :** 72%

**Masse volumique :** 1,70 (norme EUR PL 004)

**Règlementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l COV.

**SOFEC**

ZI de l'Aspre, 16 avenue de l'Aspre,  
30150 Roquemaure  
Tél : +33 (0) 466 82 82 22 - Fax : +33 (0) 466 82 62 26  
FDS : consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)

**Fiche Technique**  
Le 13 septembre 2024