

**MAT  
PREMIUM**

**ABSOLUMAT +**



## Informations générales

- Peinture Alkyde en émulsion, finition mat profond.

### LES + PRODUITS :

- Long temps d'utilisation
- Mat profond
- Sans reprise

### Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

### Mise en œuvre :

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Outils :** Brosse, rouleau et Airless ( buse 517 ).

**Rouleau recommandé :** Rota Lotex 12 système déperlant ou microfibre polyester tissé haute densité 12 mm ou polyester tissé 13mm.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** de 9 à 10 m<sup>2</sup> au litre en première couche et 11 à 12 m<sup>2</sup> au litre en deuxième couche.

**Sechage :** à 23° C et 50 % HR. Sec en 2 heures. Recouvrable en 6 heures.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

### Renseignements techniques :

**Conditionnement :** Seaux métalliques de 3 et 12 litres.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Brillant spéculaire :** 1,8 % sous un angle de 85°.

**Résistance à l'abrasion humide :** Norme NF EN 13300, Lavable Classe 2.

**Extrait sec :** 54 %

**Masse volumique :** 1,48 ( norme EUR PL 004 ).

**Règlementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2 - 4a.

**Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a :** 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.

**SOFEC**

ZI de l'Aspre, 16 avenue de l'Aspre,  
30150 Roquemaure  
Tél : +33 (0) 466 82 82 22 - Fax : +33 (0) 466 82 62 26  
FDS : consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)

**Fiche Technique**  
Le 08 octobre 2024