



Informations générales

- Primaire et finition à base de résine alkyde, d'aspect velouté.

LES + PRODUITS :

- Impression/finition 2 en 1
- Très bel aspect tendu velouté
- Applicable 2 couches dans la journée

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bois, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : selon les règles du DTU 59.1.

Outils : brosse, rouleau, airless.

Rouleau recommandé : Rota Lotex 12 système déperlant ou microfibre polyester tissé Haute Densité 12mm ou Polyester Tissé 13mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : de 9 à 10 m² au litre en première couche et de 11 à 12 m² au litre en deuxième couche.

Séchage : (à 23°C - 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

Brillant spéculaire : 5 à 8 % sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : norme NF EN 1300 : classe 1.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seau métal de 3L et 12L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Extrait sec : 52%

Masse volumique : 1,40

Réglementation en vigueur : Norme NF T-36 005 : caractérisation des produits peintures/Norme NF T-30 608 : NF ENVIRONNEMENT/EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net