



Informations générales

- Enduit garnissant.
- Rendu blanc, mat, lisse.
- Sans odeur.

LES + PRODUITS :

- Fort pouvoir garnissant
- Facile à lisser
- Idéal sur béton ou en rénovation

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Selon les règles du DTU.

Mode opératoire : Par temps froid, malaxer rapidement le produit pour faciliter l'aspiration. Nous conseillons de retirer les filtres de la pompe, de pulvériser à environ 60 cm du support. Après pulvérisation, lisser soigneusement à l'aide d'une lame de 60 cm par exemple. Généralement, 2 passes lissées suffisent.

Outils : Pompe Airless avec bille inox (Buse 535), machine type JetPro 80 (635 et 651)

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : 1 à 2 kg / m² et / couche selon support

Séchage : 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

Ponçage et Recouvrement : après séchage complet du film.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Sac ou Seaux de 25kg;

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Extrait sec (en poids) : 75%.

Masse volumique : 1,86 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : NEN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NF 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net