



## Informations générales

- 1 produit = 3 actions : Sous-Couche – Enduisage – Finition.
- Très blanc - Très couvrant – Mat profond.
- Difficile à rayer.

### LES + PRODUITS :

- 3 actions en 2 passes
- Très bel aspect tendu
- Ne nécessite pas de lissage

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** selon les règles du DTU.

**Mode opératoire :**

- 1) Pulvériser un premier voile d'enduit de 100 à 200 grs / m<sup>2</sup> qui révélera les défauts et servira de Sous-Couche.
- 2) Effectuer une révision soigneuse.
- 3) Puis, après séchage, poncer et dépoussiérer.
- 4) Enfin Pulvériser la couche finale de 1,2 kg / m<sup>2</sup> à une distance de 80 cm du support. Cet enduit ne nécessite pas de lissage.

**Outils :** Pompe Airless avec bille inox (Buse 625). Moins la pompe est puissante, plus la buse sera petite.

**Nettoyage des outils :** À l'eau.

**Séchage :** 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

**Ponçage et Recouvrement :** après séchage complet du film.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Seaux de 25kg;

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Extrait sec (en poids) :** 68%.

**Masse volumique :** 1,76 (norme EUR PL 004).

**Règlementation en vigueur :** NEN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NF 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)