



Informations générales

1 produit = 3 actions : Sous-Couche – Enduisage – Finition.
Très blanc - Très couvrant – Mat profond.
Difficile à rayer.

Avantages

- 3 actions en 2 passes : Sous-Couche, Enduisage et Finition
- Très Bel Aspect Tendu
- Ne nécessite pas de Lissage

Supports admis

Plaques de plâtre soigneusement jointées et révisées.
Ne masque pas les éventuelles remontées de Tanin.
Les supports doivent être propres secs et sains et contenir de 6 à 16 % d'humidité.
Supports peints.

Mise en œuvre

Préparation des supports : selon les règles du DTU.

Mode opératoire :

- 1) Pulvériser un premier voile d'enduit de 100 à 200 grs / m² qui révélera les défauts et servira de Sous-Couche.
- 2) Effectuer une révision soigneuse.
- 3) Puis, après séchage, poncer et dépoussiérer.
- 4) Enfin Pulvériser la couche finale de 1,2 kg / m² à une distance de 80 cm du support. Cet enduit ne nécessite pas de lissage.

Outils : Pompe Airless avec bille inox (Buse 625). Moins la pompe est puissante, plus la buse sera petite.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : De 1,2 à 1,5 kg/m².

Séchage : De 6 à 48 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

Renseignements techniques

Classement au feu : A2 -S1, d0

Conditionnement : Seaux de 25 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Composition

Solvants : Eau

Charges : Carbonates de Calcium

Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide

Épaississants : Cellulosique, polyacrylates

Liants : Dispersant Acrylique

Densité : 1,76

Extrait sec : 68%

Teneur en COV : - de 1 g/l