



Informations générales

- Enduit Multifonctions : collage des bandes à joint et ratissage des surfaces.
- Enduit Multi-outils : outils manuels, Airless, bazooka, Banjo.

LES + PRODUITS :

- Multifonctions
- Multi-outils
- Facile à lisser

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Mode opératoire : Les trois étapes (collage, garnissage, révision) doivent être distinctes et respectées selon le DTU 25-41

Bazooka : remplir le réservoir avec la pompe adaptée puis appliquer selon le protocole standard.

Airless: pulvériser horizontalement en se tenant à 20-30 cm du support. Buses conseillées 527 à 531, puissance 100 Bars environ. La pompe airless doit être équipée de billes inox.

Après une première pulvérisation verticale à l'intérieur des épaulements des plaques, coller et serrer la bande sur l'enduit à l'aide d'un couteau. NB : attention de ne pas serrer trop fort la bande afin d'éviter un éventuel risque de bullage.

Après séchage, recouvrir l'ensemble d'une deuxième passe (garnissage), lissée avec soin à l'aide d'un plâtoir à bandes.

Lissage et ratissage : pulvériser avec une buse de 627 puis lisser au couteau.

Dilution : Au Bazooka : nous recommandons de diluer 1/2 litre d'eau par seau de 25 kg.

Au Banjo : ajouter 1,5 litre d'eau par seau de 25 kg.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Consommation : Traitement des bandes en 3 passes = 1.2 kg/mètre linéaire ou 0,5kg/m² de plaques. Ratissage : 1 à 3 kg/m².

Rendement : de 9 à 10 m² au litre en première couche et de 11 à 12 m² au litre en deuxième couche.

Séchage : (à 23°C - 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.

Ne pas appliquer sur des fonds humides.

- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Conditionnement : seaux et sacs de 25kg

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Extrait sec (en poids) : 72%

Masse volumique : 1,70 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net