RATISSAGE
RENOVATION

ENDUIT 2M SAC

Informations générales

Enduit de rénovation prêt à l'emploi.
Application mécanisée ; accepte de fortes épaisseurs.

LES + PRODUITS :

- Idéal en rénovation
- Application en forte épaisseur
- Multi-supports

Mise en œuvre

Supports : en intérieur, béton, béton céllulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, goutellette et toile de verre, mur enduit.
Préparation des supports : les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur. Les supports doivent être parfaitement dépoussiérés.
Condition d'application : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.
Astuce d'application : sur fonds absorbants ou difficiles, nous conseillons de pulvériser une couche de Fond'Fix. pour les fortes charges, procéder en 2 temps.

1) Faire une première passe en forte épaisseur,
2) Puis une seconde passe plus fine lissée soigneusement.

Matériel d'application : Machine airless avec débit mini de 5 litres minutes - buse 531 à 535.
Rendement : 1 à 3 kg / m² et par couche.
Épaisseur d'application : 7 mm.
Dilution : prêt à l'emploi - possibilité d'ajouter jusqu'à 3% d'eau au maximum si nécessaire.
Nettoyage des outils : à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout ; éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.
Temps d'attente avant recouvrement : après séchage complet du produit.
Recouvrement : impression, peinture, revêtements muraux.

Renseignements techniques

Conditionnement : palette de 40 sac de 25kg.
Densité : 1,73.
Couleur : Naturelle.
Conservation : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité : appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. pour l'application et le ponçage, utiliser des EPI - gant, lunette, masque.
Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
Classement au feu : A2 -S1 , d0.
COV : A+, ce produit contient moins de 1gramme de COV par litre.

FDS : consultable sur www.sofec.net

SOFEC
ZI de l'Aspre, 16 avenue de l'Aspre,
30150 Roquemaure
Tél : +33 (0) 466 82 82 22 - Fax : +33 (0) 466 82 62 26

Fiche Technique
Le 28 Novembre 2024