RATISSAGE
RÉNOVATION

ENDUIT 2M

Informations générales

- Enduit Airless de garnissage et de lissage
- Rendu Blanc, Aspect Mat, Lissé
- Sans odeur.

LES + PRODUITS :

- Polyvalence extrême
- Charger en forte épaisseur
- Idéal pour la rénovation

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.
Mode opératoire : L'Enduit 2M s'applique à la main, avec tout type de machines à projeter les enduits et se pulvérise à la pompe Airless. Après séchage, peut-être poncé manuellement ou mécaniquement à l'aide d'une machine appropriée.
Outils : Pompe Airless avec bille inox (Buse 531 à 541), machine à projeter, couteau à enduire etc.
Nettoyage des outils : à l'eau.
Rendement : 1kg/m2
Séchage : 12h à 24h selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce
Ponçage et Recouvrement : après séchange complet du film

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : sacs ou seaux de 25 kg.
Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel. Extrait sec (en poids) : 75%
Réglementation en vigueur : Norme NF T-36 005 : caractérisation des produits peintures/Norme NF T-30 608 : NF ENVIRONNEMENT/EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : COV 2004/42/CE : Valeur limite EU pour ce produit (cat A/i) : -1g/l.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net