



Informations générales

- Enduit en pâte allégé pour le traitement des bandes à joint et ratissage des surfaces.

LES + PRODUITS :

- Enduit polyvalent
- Très bonne glisse
- Très facile à poncer

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Mode opératoire : Bazooka : remplir le réservoir avec la pompe adaptée.

Airless : Buses conseillées 527 à 531, puissance 100 Bars environ. La pompe Airless doit être équipée d'une bille inox. À l'intérieur des épaulements des plaques, pulvériser horizontalement en se tenant à 20-30 cm du support. Coller et serrer la bande sur l'enduit à l'aide d'un couteau. NB : attention de ne pas serrer trop fort la bande afin d'éviter un éventuel risque de bullage.

Après séchage, pulvériser une deuxième passe (garnissage), lissée avec soin à l'aide d'un platoir à bandes. Pour le lissage et le ratissage : pulvériser avec une buse de 627 puis lisser au couteau.

Les trois étapes (collage, garnissage, révision) doivent être distinctes et respectées selon le DTU 25-41.

Outils : Machine à joint tous types, pompes Airless, application manuelle. Buse 527 et supérieures.

Dilution : Au Bazooka : nous recommandons de diluer 1/2 litre d'eau par seau de 15L.

Au Banjo : Ajouter 1,5 litre d'eau par seau de 15L.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%, ne pas appliquer sur des fonds surchauffés, ne pas appliquer sur des fonds humides.

Rendement joint : 0.5 à 1 L par mètre linéaire environ – Rendement ratissage : 1 à 2 L/m²

Séchage : de 12 à 24 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : sacs et seaux de 15 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Extrait sec (en poids) : 72%

Masse volumique : 1,46 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net