



Informations générales

- Revêtement intérieur décoratif fibreux à grains épars.
- Parsemé de grains de vermiculite.

LES + PRODUITS :

- Se projette en une seule couche
- Sans odeur

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : s'assurer que les supports soient propres et sains.

Mode opératoire : Fibrograin se projette avec tout type de machine à produits pâteux en une seule couche (pot sous pression, machine à queue de cochon, éventuellement godet à gravité). Il peut se diluer de 5 à 10 % d'eau selon le matériel employé. Utiliser conformément au D.T.U. 59.1 en vigueur et par température supérieure à 5°C.

Outils : Avec tout type de machines à produits pâteux. Machine à queue de cochon
Pot sous pression. Pistolet à gravité.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : 0.8 à 1.2 kg au m², jusqu'à 2 kg / m² si nécessaire

Séchage : 12 à 24 h par couche selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux plastiques de 25KG - Sac DE 20kG sur demande

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Extrait sec (en poids) : 59%.

Masse volumique : 1,46 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net