



Informations générales

- Pâte à papier traditionnelle, Antistatique.
- Revêtement décoratif Décollable.
- Correcteur acoustique.

LES + PRODUITS :

- Pouvoir couvrant supérieur
- Blanc profond
- Rapport qualité prix

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Supports à imprimer.

Mode opératoire : Fibroplan se projette avec tout type de machine à projeter et tous les pistolets à gravité. Une fois projeté, Fibroplan peut s'écraser facilement. Fibroplan peut s'appliquer à main nue ou à la lisseuse métal, ainsi qu'au rouleau. En finition Fibroplan peut être recouvert de notre cire murale Cire Ombrée.

Des raccords peuvent être effectués sans trace de reprise Utiliser conformément au D.T.U. 59.1 en vigueur et par température supérieure à 5°C.

Outils : Tout type de machine à projeter et tous les pistolets à gravité. Lisseuse métal. Rouleau.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : 2 à 3 kg au m², 4 pour obtenir une bonne correction acoustique.

Séchage : 12 à 36 h par couche selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux plastiques de 15L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Brillant spéculaire : < 5 % sous un angle de 85°.

Extrait sec (en poids) : 68%.

Masse volumique : 1,46 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net