



### Informations générales

Impression Universelle  
Intérieur – Extérieur.

### Plus Produit

- Imprime Tous Supports Absorbants ou Poreux
- Nourrit et Renforce les Supports
- Très Garnissant
- Très Opacifiant



### Supports admis

Extérieur : Toutes Boiseries et Menuiseries. Ne pas appliquer sur ciment et béton.  
Intérieur : Tous supports Absorbants.  
Les supports doivent être secs, propres et sains.

### Mise en œuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

**Outils :** Brosse, rouleau sans dilution.

Airless : diluer de 3 à 5 %.

Pistolet : diluer à 5%.

**Rendement :** De 9 à 11 m<sup>2</sup> au litre.

**Séchage :** Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

### Renseignements techniques

**Conditionnement :** seaux Plastiques de 2.5L et 10 L.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

**Réglementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

### Composition

Point Eclair : 39°C

Liants : Résine glycérophtalique

Densité : 1,51

Extrait sec : 74,00%

Teneur en COV : - de 345 g/l