



Informations générales

Peinture Glycéro Satinée de qualité supérieure.
Intérieur – Extérieur.

Les + Produit

- Film Souple et Adhérent.
- Pouvoir Garnissant Elevé.
- Finition légèrement pochée
- Satin Lessivable.



Supports admis

Intérieur et Extérieur,

- Toutes Boiseries et Menuiseries correctement Imprimées.
- Toutes Pièces Métalliques traitées avec un Primaire Antirouille.
- Tous supports Neufs ou Anciens, Plâtre, Plaques de Plâtre, Enduits, et Toutes Boiseries et Menuiseries correctement Imprimés.
- Anciennes peintures lessivées.
- Les supports doivent être secs, propres et sains.

Mise en œuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

Outils : Brosse, Rouleau Laqueur ou Airless, sans dilution en 2 couches.

Rendement : De 10 à 13 m² au litre.

Séchage : Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux Plastiques de 2.5L et 10 L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Composition

Point Eclair : 39°C

Liants : Résine glycérophtalique

Densité : 1,41

Extrait sec : 70,00%

Teneur en COV : - de 299 g/l

Brillant Spéculaire : 40 à 50 sous 60°