



## Informations générales

- Enduit en pâte prêt à l'emploi gris
- Destiné au remplissage des joints de prédalles

### LES + PRODUITS :

- Application manuelle et mécanique
- Fissuration maîtrisée en première couche
- Adhérence supérieur à 0,7 Mpa.

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Les prédalles doivent être mises en œuvre conformément au CPT « Planchers » et aux prescriptions des fabricants.

**Mode opératoire :** Procéder conformément au DTU 59.1 (6.5.6.9.1).

NB : La méthode d'application suivante vous dispense d'utiliser des calicots :

1. Pulvériser Interjoint à la Pompe Airless afin de garnir les joints en les lisser en creux à la Truelle Papillon.
2. Après la mise en charge des planchers (les étais doivent être entièrement démontés) appliquer la ou les couches de finition AU MINIMUM 7 jours après la 1ère couche. Lisser à la lame.

**Outils :** Pompe Airless (Buse 641).

**Nettoyage des outils :** À l'eau.

**Rendement :** 2 à 3 kg / mètre linéaire – Assez variable selon le type de dalles.

**Séchage :** 1ère couche recouvrable après 7 à 15 jours selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

**Ponçage et Recouvrement :** Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Seaux de 4 et 10 litres.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Réglementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)