



## Informations générales

- Impression sous enduit sur support neuf
- Traitée anti flash-rust.

### LES + PRODUITS :

- Forte adhérence
- Haut pouvoir couvrant

### Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

### Mise en œuvre :

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Outils :** Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse spéciale peinture de 414 à 519 selon matériel utilisé et finition recherchée.

**Rouleau recommandé :** microfibre polyester tissé haute densité 12mm ou polyester tissé 13 mm.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** 8 à 9 m<sup>2</sup> au litre.

**Sechage :** à 23° C et 50 % HR. Sec en 2 heures. Recouvrable en 6 heures.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

### Renseignements techniques :

**Conditionnement :** Seaux plastiques de 15 litres.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Brillant spéculaire :** 3 % sous un angle de 85°.

**Résistance à l'abrasion humide :** Norme NF EN 13300, CLASSE 3.

**Extrait sec :** 61 %

**Masse volumique :** 1,57 (norme EUR PL 004).

**Règlementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2.

**Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a :** 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.