



Informations générales

- Peinture acrylique de finition

LES + PRODUITS :

- Forte adhérence
- Très haut pouvoir couvrant
- Traitée anti flash-rust

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : Rouleau polyamide 12mm et Airless (Buse 517/519)

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : de 8 à 9 m² au litre.

Séchage : (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux plastiques de 15 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Brillant spéculaire : < 3% sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : norme NF EN 13300 : classe 3.

Extrait sec (en poids) : 57%.

Masse volumique : 1,5 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net