



Définition

Peinture acrylique satinée.

Usage intérieur.

Plus produit

- Haut Pouvoir Couvrant
- Lavable

Supports admis

Tous supports imprimés, en intérieur, murs et plafonds : plâtre, bois, anciennes peintures et enduits.

Mise en œuvre

Préparation des supports : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Sur plaques de plâtre neuves, imprimer avec l'impression Multiprim.

Application : Après séchage complet de l'impression, appliquer deux couches de Multisatin.

Outils : brosse, rouleau ou airless (buse 517).

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 10 à 12 m² au litre et par couche.

Séchage (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 12 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux plastiques de 4, 10 et 15,2 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Brillant spéculaire : 33% sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : norme NF EN 13300 : classe 2.

Extrait sec (en poids) : 56%

Masse volumique : 1,4 (norme EUR PL 004).

Données réglementaires, environnementales et sanitaires

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité : Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net