



Définition

Peinture acrylique finition velours.

Les + Produit

- Haut rendement
- Qualité supérieure
- Aspect velours tendu
- Lavable

Supports admis

Tous supports imprimés en intérieur, murs et plafonds : plaques de plâtre, anciennes peintures et supports enduits en bon état.

Mise en œuvre

Préparation des supports : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Sur plaques de plâtre neuves, imprimer avec l'impression Multiprim.

Application : Après séchage complet de l'impression, appliquer deux couches de Multivelours.

Outils : brosse, rouleau ou airless (buse 517). **Nettoyage des outils** : à l'eau.

Rendement : 10 à 12 m² au litre et par couche.

Séchage (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 12 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux plastiques de 2, 4, 10 et 15 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Teintes : blanc, base Deep et base TR

Brillant spéculaire : 12 à 85°.

Résistance à l'abrasion humide : norme NF EN 13300 : classe 2

Extrait sec (en poids) : 55%

Masse volumique : 1,45 (norme EUR PL 004).

Données réglementaires, environnementales et sanitaires

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité : Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net