



Informations générales

- Enduit allégé manuel garnissant

LES + PRODUITS :

- Idéal en rénovation
- Ponçage très facile
- Rebouchage petits trous et fissures

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Ils doivent être conformes au DTU.

Mode opératoire : application manuelle, couteau à enduire, taloche italienne, plâtoir souple. Ponçage des supports grain 180 à 220

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : environ 0,5 à 1,5 litre par m² et par couche selon support.

Séchage : 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

Ponçage et Recouvrement : après séchage complet du film.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux de 4L et 10L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net