



Informations générales

Enduit allégé, de garnissage, de rebouchage, de réparation et de lissage

LES + PRODUITS :

- Enduit allégé
- Rebouche trous et fissures
- Très peu de retrait

Mise en œuvre

Supports : en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonée, ancienne peinture, gouttelette et toile de verre.

Préparation des supports : les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur. Les supports doivent être parfaitement dépoussiérés.

Condition d'application : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

Astuce d'application : en rénovation, sur fonds poreux ou difficiles, nous conseillons l'utilisation du Sofec Fond'Fix.

Matériel d'application : lame à enduire, couteau à enduire, rouleau spécial enduit, taloche italienne, ponçage grain 180 à 220.

Rendement : 1 litre par mm d'épaisseur.

Épaisseur d'application : 1 à 10 mm.

Dilution : prêt à l'emploi - jusqu'à 3% maxi si nécessaire.

Nettoyage des outils : à l'eau - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

Temps d'attente avant recouvrement : après séchage complet du produit.

Recouvrement : impression, peinture, revêtements muraux.

Renseignements techniques

Conditionnement : seau de 4L et 10L.

Densité : 1,40.

Couleur : Blanc.

Conservation : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI (gant, lunette, masque etc.) pour l'application et le ponçage du produit.

Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Classement au feu : A2 -S1 , d0.

COV : A+, ce produit contient moins de 1gramme de COV par litre.

FDS : consultable sur www.sofec.net