



Informations générales

- Enduit MULTIFONCTION, en pâte, allégé, pour application mécanisé en intérieur

LES + PRODUITS :

- Enduit allégé très facile à poncer
- Application mécanique et manuelle
- Enduit multifonction pour bande à joint

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Mode opératoire : Par temps froid, malaxer rapidement le produit pour faciliter l'aspiration. Retirer les filtres de la pompe. Pulvériser à environ 60 cm du support. Après pulvérisation, lisser soigneusement à l'aide d'une lame de 60 cm par exemple. Généralement, 2 passes lissées suffisent.

Outils : Pompe Airless > 5 litres de débit avec bille inox (Buse 535), machine type Rotor Stator haute pression (635 et 655)

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 1 à 3 m² au litre et par couche selon support.

Séchage : 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

Ponçage et Recouvrement : après séchage complet du film.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : sac et seaux Plastiques de 15 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Extrait sec (en poids) : 53%.

Masse volumique : 1,1 à 1,2 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net