



Informations générales

- Enduit fibre en poudre
- Pour le traitement des supports en extérieur

LES + PRODUITS :

- Enduit fibré
- Facilité de ponçage
- Rendue lisse
- Rebouche et lisse toute épaisseur

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agents séparateur. Gratter et poncer les anciennes peintures.

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Taux de gâchage : Environ 6 à 6,5 litres d'eau par sac de 15 kg selon usage. Temps de prise : 30 à 40 minutes.

Rendement : Environ 1 kg par m² / mm d'épaisseur.

Séchage : 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

Ponçage et Recouvrement : après séchage complet du film.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Sacs de 5kg et de 15kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net