



Informations générales

Enduit de projection de garnissage et de lissage prêt à l'emploi.
Idéal en débouillage de bétons.

LES + PRODUITS :

- Permet une finition directe en peinture
- Excellente glisse
- Très garnissant
- Ponçage facile

Mise en œuvre

Supports : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, gouttelette et toile de verre.

Préparation des supports : les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.

Matériel d'application : machine à jet plat ou machine à projeter, buse à partir de 6mm, lame à enduire, rouleau à enduire.

Astuce d'application : sur fond poreux ou difficiles, nous conseillons l'utilisation du Sofec Fond'Fix.

Rendement : 1 à 3 kg par m² et par couche.

Nettoyage des outils : à l'eau avant séchage complet - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

Condition d'application : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

Épaisseur d'application : 7 mm

Dilution : prêt à l'emploi - jusqu'à 3% maxi si nécessaire.

Temps d'attente avant recouvrement : après séchage complet du produit.

Recouvrement : impression, peinture, revêtements muraux.

Renseignements techniques

Conditionnement : sac de 25kg - palette de 40 sacs.

Densité : 1,73.

Couleur : blanc.

Conservation : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque, pour l'application et le ponçage du produit.

Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Classement au feu : A2 -S1 , d0.

COV : A+, ce produit contient moins de 1gramme de COV par litre.

FDS : consultable sur www.sofec.net