



## Informations générales

Enduit de garnissage et de lissage prêt à l'emploi.  
Allégé pour machine à jet plat.

### LES + PRODUITS :

- Enduit allégé à très fort temps ouvert
- Ponçage très facile
- Très garnissant
- Grande fluidité dans les tuyaux

## Mise en œuvre

**Supports :** bétons, plaques de plâtre.

**Préparation des supports :** les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.

**Matériel d'application :** machine à jet plat équipées de buse de 535 à 651, lame à enduire, rouleau à enduire.

**Astuce d'application :** sur fond poreux ou difficiles, nous conseillons l'utilisation du Sofec Fond'Fix.

**Rendement :** 1 à 3 kg par m<sup>2</sup> et par couche.

**Nettoyage des outils :** à l'eau avant séchage complet - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

**Condition d'application :** ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

**Épaisseur d'application :** 5 mm

**Dilution :** prêt à l'emploi - jusqu'à 3% maxi si nécessaire.

**Temps d'attente avant recouvrement :** après séchage complet du produit.

**Recouvrement :** impression, peinture, revêtements muraux.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** sac de 25kg - palette de 40 sacs.

**Densité :** 1.61.

**Couleur :** Naturelle.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Hygiène et sécurité :** appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque, pour l'application et le ponçage du produit.

**Règlementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0.

**COV :** A+, ce produit contient moins de 1gramme de COV par litre.

FDS : consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)