



Informations générales

Enduit de finition prêt à l'emploi 3 en 1 ; sous-couche, enduit et finition.
Ne nécessite pas de lissage. Pulvérisation Airless.

LES + PRODUITS :

- Sans impression
- Sans lissage
- Très bel aspect tendu, opacifiant, blanc et fin.

Mise en œuvre

Supports : en intérieur : plaque de plâtre cartonnée, ou bien sur enduit lissé en finition.

Préparation des supports : les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur. Les supports doivent être parfaitement dépoussiérés.

Condition d'application : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

Astuce d'application :

- 1) Pulvériser un premier voile d'enduit de 100 à 200 grs / m² qui révélera les défauts et servira de sous-couche.
- 2) Effectuer une révision soigneuse.
- 3) Enfin pulvériser la couche finale de 1,3 kg / m² à une distance de 80 cm du support. Cet enduit ne nécessite pas de lissage.

Matériel d'application : pompe airless avec débit mini de 2,2 litres minute avec buse de 521. Adapter la buse en fonction de la puissance de la machine. Plus la pompe est puissante plus le diamètre de la buse est important.

Rendement : 1,2 à 1,5 kg / m².

Épaisseur d'application : 1 mm.

Dilution : prêt à l'emploi - possibilité d'ajouter jusqu'à 3% d'eau au maximum si nécessaire.

Nettoyage des outils : à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout ; éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

Temps d'attente avant recouvrement : après séchage complet du produit.

Recouvrement : impression, peinture, revêtements muraux.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seau de 25 kg - Palette de 33 seaux.

Densité : 1,67

Couleur : blanc

Conservation : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. pour l'application et le ponçage, utiliser des EPI - gant, lunette, masque.

Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

FDS : consultable sur www.sofec.net

SOFE**C**

ZI de l'Aspre, 16 avenue de l'Aspre,
30150 Roquemaure
Tél : +33 (0) 466 82 82 22 - Fax : +33 (0) 466 82 62 26

Fiche Technique
Le 28 octobre 2024